

**SCHMELZPUNKT
> 1000 °C**

ROCKWOOL®

D Ä M M T P E R F E K T & B R E N N T N I C H T

DATENBLATT



GRANULAT RG



Datenblatt 03/2006

HOCHBAU I.501.3



PRODUKT-BESCHREIBUNG

Rockwool Granulat RG ist ein granuliertes Mineralwolle-Erzeugnis, das nachträglich aus kunstharzgebundener Steinwolle hergestellt wird.

Das **Granulat RG** ist:

- nichtbrennbar
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1
- wärmedämmend, WLG 040
- Schall absorbierend
- diffusionsoffen
- Wasser abweisend
- bauaufsichtlich zugelassen

GRANULAT RG

LIEFERPROGRAMM

Granulat RG		
	Form	Gewicht kg
Verpackung	Sackverpackung, grüne Kunststoffsäcke	15

ANWENDUNGS-BEREICH

Für die Dämmung von ebenen, geneigten oder gewölbten Flächen, Dachschrägen, Holzbalkendecken oder anderen schwer zugänglichen Räumen. Mindestdämmdicke 80 mm. Bei gewölbten Decken in Kirchen oder anderen starkgewölbten bzw. geneigten Flächen kann das Granulat mittels Sprühklebetechnik mit dem Untergrund sicher verbunden werden.

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

TECHNISCHE DATEN

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendung	DZ, DI, WTR	Anwendungsgebiet	DIN 4108-10
Brandverhalten	A1	Baustoffklasse	DIN 4102-1
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	WLG	040	Zulassung Z-23.11-103
Einblasrohddichte		35 – 110 kg/m ³	Zulassung Z-23.11-103
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	$\mu = 1,0$	DIN EN 12086

Amtlich güteüberwacht

DEUTSCHE ROCKWOOL MINERALWOLL

GBMH & CO. OHG

Postfach 207
D-45952 Gladbeck
Telefon: 02043/408-408
Telefax: 02043/408-401

www.rockwool.de